










MicroFiller® -3

Carbonato de Calcio natural, micronizado en seco de marmol de alta blancura, "seleccionado a mano", útil en Impermeabilizantes, pinturas de tráfico, SMC y BMC.

PROPIEDADES FISICAS

 D(0.5) Tamaño medio de particula	3.5 um.
 Retenido en Malla 325 US (ISO 787/7)	.005%
 Dureza (Mohs)	3
 Humedad al Empacado (ISO 787/2)	max. 0.15%
 Densidad sin compactar	.63 gr./cm3
 Densidad Compactado	1.03 gr./cm3
 Blancura (Hunter Lab) L	97

PROPIEDADES QUIMICAS

 Carbonato de Calcio	99%
 Insolubles en acido	1%

OTRAS PROPIEDADES

 Color	Blanco
 Indice de Refraccion	1.61
 PH	9 solucion saturada
 Dureza Mohs	3
 Perfil de Particula	uni axial, irregular
 Densidad Especifica	2.7